



BŪVNICĪBAS SIETS HIDROIZOLĀCIJAS MEMBRĀNU NOSTIPRINĀŠANAI

Polipropilēna būvniecības siets DESMOPOL hidroizolācijas membrānas nostiprināšanai. Izmanto apdares vājāko punktu aizsardzībai.

PIELIETOJUMS

- Lieto DESMOPOL vienkomponenta poliuretāna membrānas nostiprināšanai pārklājuma vājākajos punktos (virsmas malās, uguns riska zonās, evakuācijas zonās, plīsuma vietās).
- Uzklāj uz Desmopol hidroizolācijas pārklājuma izlietņu, cauruļu vai citu kanalizācijas iekārtu tuvumā, kā arī perimetra malās un uguns riska zonās).

Svars (g/m ²)	80 g/m ²
Stiepes noturība (gareniskā virzienā)	190 N/5cm
Stiepes noturība (transversālā virzienā)	130 N/5cm
Pagarinājums līdz lūzumam (gareniskā virzienā)	140 %
Pagarinājums līdz lūzumam (transversālā virzienā)	140 %
Izmēri (augstums x garums, m)	0,80x250



IĒPAKOJUMS

Rullļa izmēri: 80 cm (augstums)x 250 m (garums) (200 m²); svars: 16 kg.

APPLICATION

Uzklāt virs pirmās DESMOPOL membrānas kārtas (pirms nožūšanas). Samitrināt sietu, tad uzklāt uz membrānas. Pārklāt ar DESMOPOL membrānu līdz sasniegts vēlamo pārklājuma biezums.



TEHNISKIE DATI

ĪPAŠĪBAS	REZULTĀTS
Svars (g/m ²)	80
Krāsa	Balta
Stiepes noturība (gareniskā virzienā) (N/5 cm)	190
Stiepes noturība (transversālā virzienā) (N/5 cm)	130
Pagarinājums līdz lūzumam (gareniskā virzienā) (%)	140
Pagarinājums līdz lūzumam (transversālā virzienā)(%)	140
Izmēri (augstums x garums, m)	0,80 x 250