



NOSTIPRINOŠĀ LENTE

Transversāli deformējama, pašlīmējoša lente. Produkts sastāv no neausta tekstila un viskoza, elastīga pārklājuma. Sastāvā esošais tekstils nodrošina ideālu saķeri ar virsmu. Īpaši piemērots uzklāšanai ar DESMOPOL šķidro poliuretāna un polyurea membrānu.

PIELIETOJUMS

- Lieto mitrās savienojuma šuvēs.
- Sastāvā esošais tekstils pielāgojas jebkuras formas virsmai. Īpaši ieteicams lietošanai kopā ar DESMOPOL un TECNOCOAT P-2049 membrānām.
- Noņemams pārklājums. Var lietot izlietņu hermētikai.

Biezums	± 0.9 mm
Plēšanas tests pie 90 ° no tērauda MEL 052	> 4 N/cm
Šoka tests pie -30 °C D 42 1313	Neatdalās
Uzklāšanas temperatūra	+ 5 °C < T° < + 40 °C
Temperatūras izturība	- 30 °C < T° < + 80 °C



NEAUSTĀ TEKSTILA ĪPAŠĪBAS

- Pārklājuma īpašības:
- Svars: D 45 1012: 30 g /m²
- Lūzums: 120N/5cm
- Perpendikulāri: 12 N / 5 cm

MASTIKAS ĪPAŠĪBAS

- Svāra stabilitāte (svāra %) NF P 85-515: <1%
- Noturība pret butilu pie 5 ° C ISO 7390: <3 mm



- Noturība pret butilu pie 70 ° C ISO 7390: <3 mm

TECNOBAND 100 SISTĒMAS ĪPAŠĪBAS

- Biezums: 0.9 mm
- Tērauda pārklājums pie 90 ° MEL 052:> 4 N / cm
- Triecienizturība pie -30 ° CD 42 1313: neplīst
- Noplūde (perforētas plāksnes metode) D 45 5256: nav noplūdes
- Uzklāšanas temperatūra: + 5 ° C <T <+ 40 ° C
- Temperatūras izturība: - 30 ° C <T <+ 80 ° C

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Virsmai jābūt tīrai, sausai un attīrītai no putekļiem un netīrumiem u.c. liekiem produktiem (asfalta, darvas, u.c.).
- Pārbaudīt produkta un vides apstākļu saderību (ja nepieciešams, kontrolēt saķeri, ķīmisko elementu klātbūtni, temperatūru).
Uzklāšanai uz porainām, trauslām vai sliktā stāvokļa virsmām ieteicams lietot PRIMER EPw-1070 gruntēšanas sastāvu.
- Produktu uz virsmas uzklāt pamazām, izvairoties no gaisa burbuļu veidošanās.
- Pēc uzklāšanas produktu piespiest virsmai, nodrošinot ciešu saķeri. Nepieciešamības gadījumā produktu var pārklāt (veidojot 5 cm platu pārklājuma vietu).
- Produkta tīkla daļu iespējams pārkrāsot (pārbaudīt krāsas un produkta saderību).
- Produkts nav noturīgs pret šķīdinātājiem.

IETĀKĀJUMS

Rullja tilpums: 15 ml (kastē 8 rullji).

DEĪGUMA TERMIŅŠ

Sargāt no karstuma, uzglabāt 5-30 ° C temperatūrā.

Ievērojot uzglabāšanas noteikumus un uzglabājot oriģināliepakojumā, produkta derīguma termiņš ir 12 mēneši.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Izvairīties no nokļūšanas acīs.
- Sargāt no bērniem.
- Rūpīgi izlasīt **TECNOBAND 100** drošības datu lapu (DDL).

