



PIGMENTS TECNOTOP PĀRKLĀJUMIEM

PIGMENTS ir mastikas pigments, īpaši piemērots caurspīdīgo, alifātisko virskārtu TECNOTOP 2C un TECNOTOP 2CP pigmentācijai.

LIETOŠANAS INTRUKCIJA

- Pievienot TECNOTOP komponentei B, mehāniski samaisīt (zema ātruma iestatījumā) līdz iegūts vienkrāsains maisījums.
- Pievienot pigmenta daudzumu, kurš ir līdzvērtīgs 10 ~ 15% no TECNOTOP produkta svara.
- Tīrīšanai iesakām izmantot DESMOSOLVENT šķīdinātāju.
- Pieejams visos standarta RAL krāsu kataloga toņos.

Tīrīšana	DESMOSOLVENT
Daudzums maisījumā	10% ~ 20% (atkarībā no toņa)



IETAKOJUMS

Metāla tvertnes, svars: 1 kg.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Produkta derīguma termiņš ir 12 mēneši, uzglabājot sausā vietā 5- 25° C temperatūrā. Pēc iepakojuma atvēršanas produkts jāizlieto nekavējoties.



DROŠĪBAS PASĀKUMI

Skat. produkta sastāva drošības datu lapu (DDL).

ĪPAŠĪBAS	REZULTĀTS
Blīvums	White: $\pm 1,5 \sim 2 \text{ g/cm}^3$
Blīvums	Sarkans 8004: $\pm 1,1 \sim 1,2 \text{ g/cm}^3$
Blīvums	Pelēks 7042: $\pm 1,0 \text{ g/cm}^3$
Blīvums	Zils 5012: $\pm 1,0 \text{ g/cm}^3 \pm 0,1$
Konsistence	Pastveida
Viskozitāte	$< 5.000 \text{ cps}$
% pigmenta daudzums	Balts: 65%
% pigmenta daudzums	Sarkans 8004: 52%
% pigmenta daudzums	Pelēks 7042: 50%
% pigmenta daudzums	Zils 5012: 45%
Daļiņu lielums	$< 20 \mu\text{m}$