



DESMOPOL MEMBRĀNAS PIEDEVA UZKLĀŠANAI VIENĀ KĀRTĀ

DESMOPLUS ir piedeva DESMOPOL žūšanas laika samazināšanai un mehānisko īpašību uzlabošanai. Lieliski piemērots lietošanai ekstremālos laikapstākļos (zemās temperatūrās). Lieto kā piedevu virsmas apdarei vienā kārtā.

PIELIETOJUMS

- Samazina DESMOPOL membrānas žūšanas laiku.
- Novērš burbuļu un citu defektu veidošanos DESMOPOL pārklājumā.
- Nodrošina DESMOPOL uzklāšanu vienā biezā (2 mm) kārtā.

Tonis	Caurspīdīgs
Patēriņš	2 l /25 kg DESMOPOL
Žūšanas laiks	2 ~ 3 stundas (15 °C)
Tīrīšana	DESMOSOLVENT



TEHNISKAIS APRAKSTS



- Samazina DESMOPOL žūšanas laiku, īpaši ziemā, aukstos laikapstākļos un zemā relatīvā gaisa mitruma līmenī.
- Nodrošina DESMOPOL uzklāšanu vienā biezā kārtā, tādējādi samazinot uzklāšanas laiku.
- Novērš gaisa burbuļu un citu defektu veidošanos poliuretāna membrānās, uzlabo produkta tiksotropijas īpašības.
- Uzlabo DESMOPOL membrānas mehāniskās īpašības.
- Virsmu tīrīšanai izmantot DESMOSOLVENT.
- Produkta blīvums: 0,95 g/c³
- Uzklājot uz DESMOPOL un DESMOPOL ACCELERATOR sajaukuma, neizmantojot bezgaisa izsmidzināšanas iekārtas.



PATĒRIŅŠ

Produkta patēriņš ir 2l (1,7 kg) uz 25 kg DESMOPOL poliuretāna membrānas.

NB: nekādā gadījumā nemainīt produkta patēriņu (neuzklāt pārāk daudz vai pārāk maz), pretējā gadījumā tiks sabojāts membrānas pārklājums.

IEPAKOJUMS

Metāla tvertnes, tilpums: 2 l (1,7 kg)

PIEEJAMIE TOŅI

Bezkrāsains

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Produkta derīguma termiņš ir 12 mēneši, uzglabājot sausā vietā 5- 25° C temperatūrā. Pēc iepakojuma atvēršanas produkts jāizlieto nekavējoties.

UZKLĀŠANA

Lietojot produktu, ievērot sekojošos lietošanas noteikumus:

- Pirms lietošanas sakratīt.
- Pārbaudīt produkta derīguma termiņu.
- Maisījumu izmantot nekavējoties.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Zemāk minētie drošības pasākumi ir jāievēro produkta lietošanas laikā, kā arī pārvietojot produktu pirms un pēc tā lietošanas.

- Elpceļu aizsardzībai: sagatavojot un uzklājot produktu, ieteicams izmantot gaisu attīrošu respiratoru.
- Ādas aizsardzībai: ieteicams izmantot gumijas cimdus un tīru krāsotāja kombinezonu. Pēc lietošanas aizsargapģērbus nekavējoties novilkt. Pēc uzklāšanas beigām un pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas, rokas rūpīgi nomazgāt ar ziepēm.
- Acis/seja: ieteicams lietot aizsargbrilles, lai izvairītos no šļakatām un produkta daļiņām.
- Dabas piesārņojums: radiet pēc iespējas mazāk atkritumu. Produkta radītos atkritumus likvidēt kontrolētā procesā saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Vienmēr rūpīgi izlasiet publiski pieejamo produkta drošības datu lapu.



DESMOPOL MAISĪJUMA TEHNISKIE DATI

ĪPAŠĪBAS	AR DESMOPLUS	BEZ DESMOPLUS
Derīguma termiņš pēc atvēršanas pie 10 °C	----	40 minūtes
Derīguma termiņš pēc atvēršanas pie 23 °C	----	20 minūtes
Stiepes noturība	3 ~ 4 MPa	5 ~ 7 MPa
Nožūšanas laiks pie 23 °C	5 ~ 6 stundas	2 ~3 stundas
Nožūšanas laiks pie 15 °C	6 ~ 8 stundas	3 ~5 stundas

